



株式会社NAT

ガラスマット検査成績表



ガラスマットN# 4 5 0

防水用ガラスマット # 4 5 0

ガラスマットN# 380

防水用ガラスマット # 380

御中

株式会社NAT
〒565-0851
大阪府吹田市千里山西5-37-16
担当：西岡 拓磨
携帯：090-8531-8611
TEL/FAX：06-7175-0667
E-Mail：
nishioka.takuma.0728@gmail.com

検査成績表

品名	ガラスマットN #450			
各種試験実施	評価基準		検査結果	
	規格番号	基準値	平均値	合格 Yes/No
単位面積あたりの質量 (g/m ²)	ISO3374	405-495	445	Yes
水分含量 (%)	ISO3344	≤0.15	0.060	Yes
可燃物含有量 (%)	ISO1887	1.8-4.2	3.40	Yes
破断強度 (N)	ISO3342	≥120	389	Yes

試験条件	試験温度	24°C	相対湿度	55%
テスト結果	上記のすべての仕様に準拠		上記のすべての要件に合格しました	



御中

株式会社NAT
〒565-0851
大阪府吹田市千里山西5-37-16
担当：西岡 拓磨
携帯：090-8531-8611
TEL/FAX：06-7175-0667
E-Mail：
nishioka.takuma.0728@gmail.com

検査成績表

品名	防水用ガラスマット #450			
各種試験実施	評価基準		検査結果	
	規格番号	基準値	平均値	合格 Yes/No
単位面積あたりの質量 (g/m ²)	ISO3374	427.5-472.5	440	Yes
水分含量 (%)	ISO3344	≤0.15	0.045	Yes
可燃物含有量 (%)	ISO1887	1.8-4.2	3.55	Yes
破断強度 (N)	ISO3342	≥120	417	Yes

試験条件	試験温度	24°C	相対湿度	55%
テスト結果	上記のすべての仕様に準拠		上記のすべての要件に合格	

